德寶特極環保無苯二度底漆(高固成份)

Nc Sanding Sealer (Non Benzene)

□ 產品編號：NC5000

■ 成　　分：由硝化纖維素及特殊合成樹脂和可塑劑配製而成。

■ 用　　途：木質裝潢、木器傢俱、樂器、木製品用二度底漆。

■ 特　　性：

- ✧ 整體乾燥迅速、殘留溶劑極為微量。
- ✧ 具有良好砂磨性，容易磨成平滑表面。
- ✧ 對底材溼潤性良好，對深孔之素材滲透性佳。
- ✧ 超高固成份，一次可得相當膜厚。
- ✧ 不含苯等苯類溶劑，符合環保標準。

■ 固體成分：50% ± 3%

■ 塗佈面積：10m²／公升／每道（材質不同會有差異）。

■ 乾燥時間：指觸15分鐘、堅結1小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。

■ 塗裝間隔：最少1小時。

■ 施工環境：溫度10℃～35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。

■ 稀釋劑量：100%（請使用德寶優麗環保無苯香蕉水PT4990）。

■ 適用面漆：NC5002德寶特極環保無苯透明面漆、NC5007德寶特極環保無苯平光面漆(75%、100%)。

■ 塗裝方法：刷塗、噴塗。

■ 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

■ 施工事項：

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 塗裝工作以2～4次為標準，視實際需要而定。
3. 因固成份超高，首次塗裝，請以兩倍之香蕉水稀釋，使其充分滲透溼潤材面，建構良好基底。
4. 待漆膜乾燥後用＃320砂磨，底漆完成後可選用較細之砂紙研磨，避免砂痕。
5. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。

顏昌興業有限公司 YAN CHANG TRADING CO., LTD. +886-4-25156080 +886-4-25266846