

德寶水性護木漆

Waterborne Outdoor Finishes

□ 產品編號：

亮光型	TT360-60-00 透明	TT360-60-06 松木	TT360-60-08 胡桃	TT360-60-11 橡木	TT360-60-13 柚木
	TT360-60-23 深柚木	TT360-60-28 深胡桃	TT360-60-03 黑色	TT360-60-05 白色	
平光型	TT360-90-00 透明	TT360-90-06 松木	TT360-90-08 胡桃	TT360-90-11 橡木	TT360-90-13 柚木
	TT360-90-23 深柚木	TT360-90-28 深胡桃	TT360-90-03 黑色	TT360-90-05 白色	

- 用途：適用於原木建築的外牆、木造屋頂、木窗門框、木圍籬、木甲板、木棧道、木遮陽棚或室內外木製設施。
- 特性：
- ◇ 水性塗料，符合環保需求，色澤經久不變，具撥水性。
 - ◇ 新一代紫外線吸收劑，穩定均勻的分佈在整個塗膜，加強塗膜抗紫外線效果，有效抵抗陽光侵蝕。
 - ◇ 所有色調均使用特殊透明金屬氧化物顏料、透明度佳、不易變色。
 - ◇ 通過 CNS 11607 耐濕性、耐冷熱反覆、耐候試驗。
 - ◇ 通過 CNS 10757 耐鹼性、耐酸性、耐鹽性試驗。
 - ◇ 通過 ASTM G154 耐紫外線照射試驗(1200 小時)。
 - ◇ 通過 ASTM G21 防黴性檢驗。
 - ◇ 通過 CNS 8886 鹽水噴霧試驗。
 - ◇ 不含甲醛、八大重金屬、六價鉻。
 - ◇ 94°C 無閃火。
- 固體成份：36±3%
- 塗佈面積：6~8 坪/加侖(指刷塗一道，該數據僅供參考，材質及塗裝方法不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 1 小時、堅結 2 小時。(溫度 25°C、濕度 75%以下)
- 塗裝間隔：最少 1 小時(25°C，表乾無指痕即可再進行塗佈)。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，若需要稀釋，可添加 10%。(純水或自來水)
- 塗裝方法：噴塗或刷塗。(刷塗效果最佳)
- 保存期限：保存在陰涼處，避免陽光直接照射，正常情況下，至少二年，如未使用完，請蓋緊上蓋避免結皮，盡速使用。
- 注意事項：
1. 施工前須將塗料攪拌均勻。
 2. 施工前木材表面需保持乾燥、無灰塵、汗漬，再進行塗裝。
 3. 木材濕度，不可超過 18% 以上的含水率。
 4. 戶外木地板、木棧道不宜厚塗。
 5. 建議塗裝次數，新木材 3 道，保養 1~2 道。
 6. 南方松防腐處理以外之木種，請先行測試後再施工。
 7. 若木材上有不明舊塗膜，請去除清潔乾淨後再施工。
 8. 本產品應放置陰涼處，並遠離火源，使用時請戴上適合的防護用具。
 9. 請勿搭配水、油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
 10. 建議使用有色型護木漆，耐候效果更佳，透明色適用於保養、調色或作為最上層漆膜使用。
 11. DIY 使用前，應預先考量木材之適用性、如為保養工程，可能因舊漆系統、塗層條件不一、原材已劣化... 等狀況，而造成塗裝失敗，可先諮詢技術服務。
 12. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。