

## 德寶優麗白色底漆(4:1) PU Wood White Surfacer

- 產品編號：PU5009
- 使用比例：4：1

- 
- 成分：聚胺酯添加易磨填充料、白色顏料及聚異氰酸鹽所構成的二液型白色底漆。
  - 用途：室內裝潢、木器製品的中塗底漆。
  - 特性：
    - ◇ 乾燥迅速、噴刷後2小時內即可砂磨，砂磨性良好。
    - ◇ 乾後形成白色漆膜，具有良好遮蓋力。
    - ◇ 對底材具有良好的附著性，與上層漆也有極佳的被附著性。
    - ◇ 游離TDI低於0.3%，在室內施工無一般硬化劑之辛辣味。
  - 固體成分：71% ± 3%
  - 塗佈面積：12.5m<sup>2</sup>/公升/每道（材質不同會有差異）。
  - 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結2小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
  - 塗裝間隔：最少4小時。
  - 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
  - 可用時間：混合後4小時以內（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
  - 稀釋劑量：100%（請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001）。
  - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
  - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
  - 施工事項：
    1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
    2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
    3. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
    4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內使用完畢。
    5. 待漆膜乾燥後用#320砂紙砂磨，砂紙不能沾水。砂磨過後需在3小時內上塗底或面漆，放置超過小時請重新砂磨，否則將會造成層間剝離。
    6. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
    7. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。