

## 德寶 NC 無酸二度底漆

### NC Wood Sanding Sealer

□ 產品編號：NC2000

- 成分：硝化纖維素、醇酸樹脂和易磨填充材料配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用中塗二度底漆。
- 特性：
  - ◇ 乾燥迅速，噴刷後 60 分鐘即可砂磨，砂磨性良好，容易磨成平滑表面。
  - ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
  - ◇ 色澤較淺，適於淺色之塗裝。
- 固體成分：43% ± 2%
- 塗佈面積：10m<sup>2</sup> / 公升 / 每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘、堅結 1 小時(溫度 25°C、濕度 75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少 1 小時。
- 施工環境：溫度 10°C ~ 35°C，相對濕度 75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：100% (請使用德寶通用香蕉水 PT4000)。
- 適用底漆：NC1111 德寶無酸頭度底漆。
- 適用面漆：
  - NC2002 德寶無酸透明面漆、NC2006 德寶無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
  - NC4002 德寶特級無酸透明面漆、NC4006 德寶特級無酸平光面漆(50%、75%、100%)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
  1. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
  2. 塗裝工作以 2~3 次為標準，視實際需要而定。
  3. 待漆膜乾燥後用#320 砂紙砂磨，砂紙不能沾水。
  4. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。