

德寶油性護木油

Oil-based Exterior Finish

□ 產品編號：

亮光型： VP-20-00 透明 VP-20-06 松木色 VP-20-08 胡桃色 VP-20-11 橡木色 VP-20-13 柚木色

平光型： VP-30-00 透明 VP-30-06 松木色 VP-30-08 胡桃色 VP-30-11 橡木色 VP-30-13 柚木色

- 用途：適用於原木建築的外牆、木造屋頂、木窗門框、木圍籬、木甲板、木棧道、木遮陽棚，或戶外木製設施。
- 特性：
 - ◇ 添加瑞士Sanitized® 抗菌防霉。
 - ◇ 優良耐候性，長時間戶外環境使用，不白化、不粉化、不剝落。
 - ◇ 油性護木油與木材相容性極佳，能有效滲入木材，達到保護木材的作用。
 - ◇ 新一代紫外線吸收劑，穩定均勻的分佈在整個塗膜，加強塗膜抗紫外線效果，有效抵抗陽光侵蝕。
 - ◇ 所有色調均使用特殊透明金屬氧化物顏料、透明度佳、不易變色。
 - ◇ 維持容易，塗膜長經時間老化後只會由表層逐漸粉化而不會整片剝落，維修時只需將老化粉末清除無須將原有漆膜全部磨掉即可重塗。
 - ◇ 能阻止水氣滲入木材內，但不會阻礙木材內溼氣自然散出，達到保持木材內外溼度的平衡。
 - ◇ 通過 ASTM G154 (1200小時) 耐紫外線照射試驗。
 - ◇ 通過 ASTM G21 防黴性試驗。
 - ◇ 通過 CNS 10757 耐酸性、耐鹽性、耐鹼性試驗。
 - ◇ 通過 CNS 11607 耐濕性、耐冷熱反覆性、耐候性試驗。
 - ◇ 通過 CNS 8886 鹽水噴霧試驗。
 - ◇ 不含甲醛及八大重金屬。
- 固體成分：30% ± 3%。
- 塗佈面積：6~8 m² / 公升 / 加侖(僅供參考，材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸約2小時、堅結約24小時(25°C)。
- 塗裝間隔：12小時(溫度為25°C)。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，若需要稀釋，可添加5~10%松香水。
- 塗裝方法：噴塗、刷塗。(刷塗效果較佳)
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

■ 施工事項：

1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
2. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
3. 木材濕度，不可超過18%以上的含水率。
4. 建議塗佈次數：新木材三道；保養一～二道。
5. 戶外地板、木棧道不宜厚塗。
6. 南方松防腐處理以外之木種，請先自行測試後再施工。
7. 若木材上有不明舊塗膜，請去除清潔乾淨後再施工。
8. 本產品應放置陰涼處，並遠離火源，使用時請戴上手套、口罩。
9. 油性護木油請勿搭配水、油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
(可使用專用著色劑OS系列)
10. 不可與一般木器塗料混合使用，以免影響產品耐候功能，造成白化及粉化等現象。
11. DIY使用前，應預先考量木材之適用性、如為保養工程，可能因舊漆系統、塗層條件不一、原材已劣化...等狀況，而造成塗裝失敗，可先諮詢技術服務。
12. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。