

德寶油性撥水劑

Water Repellent (Solvent Base)

□產品編號：DH3205

- 成分：溶劑型的 Silicone 撥水劑，主要成份為矽烷／矽氧烷及特殊有機溶劑稀釋液。
- 用途：適用於外牆水泥牆面、一般水泥製品、石材、石雕像、洗石子、抵石壁面及矽酸鈣板等中性建材。
- 特性：
 - ◇ 具高滲透性、高耐鹼性。
 - ◇ 撥水效果發展快速，不阻塞孔隙及毛細管，維持良好的透氣性。
 - ◇ 乾燥後不回黏，在結構表面形成極佳的撥水效果，不同於市面上一般的撥水劑。
 - ◇ 不會侵蝕採光罩造成損壞破裂，亦不會造成二次污染，影響日後建築物外觀。
 - ◇ 滲入建材形成保護，增加其耐候性減少風化現象。
 - ◇ 施做後的表面若沾染灰塵、泥土及污垢時特別容易清洗。
- 塗佈面積：6m²~8m²／公升／每道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：1 小時。（溫度 25°C、濕度 75% 狀況下）
- 塗裝間隔：可連續施作。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 塗裝方法：刷塗、滾塗及噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年（正常情況下），開封後請蓋緊罐蓋以延長保存期間，請儘速用完。
- 包裝/淨重：壹加侖(3.2kg)、壹桶裝(16kg)
- 施工注意事項：
 1. 塗裝前先將物件表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工；待施做面完全徹底乾燥後施做效果會達到最佳的狀態(滲透深度較深)。
 2. 噴塗前先將不要噴塗的區域遮蓋起來。
 3. 須將建材所有裂縫處填平，以達最佳防水效果。
 4. 工程施做前，先攪拌均勻，在現場作小區域的測試。
 5. 在確定欲施做的表面清潔乾淨、乾燥後，以刷子、滾筒或噴槍施做兩道油性撥水劑。
 6. 下雨天不宜施工。
 7. 勿噴塗過量否則乾燥後可能產生白色結晶。
 8. 在水箱內側或長期積水處不建議施做此材料。
 9. 施工安全請參閱官網油性塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。

2018.07 V1.1