

德寶水性撥水劑

Water Repellent (Waterborne)

□產品編號：DH1405

- 成分：無溶劑硅烷/硅氧烷乳液所組成之滲透結晶水性撥水材。
- 用途：通常使用於無機建材，外牆水泥牆面、一般水泥製品、石材、石雕像、洗石子、抵石壁面及矽酸鈣板等中性建材。
- 特性：
 - ◇ 滲透性極佳、迅速產生撥水效果，擁有極佳之防水及撥水功能。
 - ◇ 不產生黃變、抗鹼性佳。
 - ◇ 透明、無色、不留痕跡。
 - ◇ 滲入建材形成保護，增加其耐候性減少風化現象。
 - ◇ 施做後的表面若沾染灰塵、泥土及污垢時特別容易清洗。
 - ◇ 滲透結晶防水材料
- 塗佈面積：6m²~8m²/公升/壹道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：1小時。（溫度25℃、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：3~5分鐘（**濕對濕施做**）。
- 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 塗裝方法：刷塗、滾塗及噴塗。
- 保存期限：未開封2年（正常情況下），開封後請蓋緊罐蓋以延長保存期間，請儘速用完。
- 包裝/淨重：壹加侖(3.5kg)、壹桶裝(17.5kg)
- 施工注意事項：
 1. 塗裝前先將物件表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工；待施做面完全徹底乾燥後施做效果會達到最佳的狀態(滲透深度較深)。
 2. 噴塗前先將不要噴塗的區域遮蓋起來。
 3. 須將建材所有裂縫處填平，以達最佳防水效果。
 4. 工程施做前先攪拌均勻，在現場作小區域的測試。
 5. 在確定欲施做的表面清潔乾淨、乾燥後，以刷子、滾筒或噴槍施做兩道水性撥水劑。
 6. 第二道施做時要在第一道尚未乾燥時就要立即施做，也就是**濕對濕施做**。
 7. 下雨天不宜施工。
 8. 勿噴塗過量否則乾燥後可能產生白色結晶。
 9. 在水箱內側或長期積水處不建議施做此材料。
 10. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。