

德寶優麗二度底漆 (2:1) PU Wood Sanding Sealer

☐ 產品編號：PU3001

☐ 使用比例：2:1

-
- 成分：聚胺酯添加易磨填充材料及聚異氰酸鹽所構成的二液型中塗底漆。
 - 用途：室內裝潢、木器製品的中塗底漆。
 - 特性：
 - ◇ 乾燥迅速、噴刷後2小時內即可砂磨，砂磨性良好。
 - ◇ 乾後形成透明漆膜，不影響木紋之顯露。
 - ◇ 對底材具有良好的附著性，與上層漆也有極佳的被附著性。
 - ◇ 游離TDI低於0.3%，在室內施工無一般硬化劑之辛辣味。
 - 固體成分：58% ± 3%
 - 塗佈面積：12.5m²/公升/每道（材質不同會有差異）。
 - 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結2小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
 - 塗裝間隔：最少4小時。
 - 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
 - 可用時間：混合後4小時以內（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
 - 稀釋劑量：100%（請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001）。
 - 適用底漆：PU3000德寶優麗頭度底漆2:1。
 - 適用面漆：PU4002德寶優麗亮光面漆1:1鋼烤高亮型、PU4004德寶優麗平光面漆2:1(75%、100%)、PU4010德寶優麗一液型高亮速乾型。
 - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
 - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
 3. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
 4. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在4小時內使用完畢。
 5. 待漆膜乾燥後用#320砂紙砂磨，砂紙不能沾水。砂磨過後需在3小時內上塗底或面漆，放置超過小時請重新砂磨，否則將會造成層間剝離。
 6. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生膠化。
 7. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。

2017.04 V1.0