

德寶水性三級白色建築用防火塗料

Waterborne Intumescent Fire Retardant Coating/White

□產品編號：TT360-F304（白色）

- 成分：水性壓克力樹脂、三聚氰胺樹脂、聚磷酸銨、聚戊四醇鈦白粉配合特殊助劑所構成。
- 用途：有防火需求之室內木質裝潢板材，建築物之室內木質構造材、牆面、天花板…等，公共場所、居家均可使用。
- 特性：
 - ◇ 符合中華民國國家標準 CNS-14705-1 耐燃三級標準。
 - ◇ 符合中華民國國家標準 CNS-11728 建築用防火塗料。
 - ◇ 符合中華民國國家標準 CNS-11728 之 VOC 及可溶性有害重金屬檢測。
 - ◇ 無刺激性、無味、乾燥速度快、容易施工、省時省力。
 - ◇ 覆蓋性佳，提升牆面質感。
- 淨重：4kg
- 固體成分：65% ± 5%。
- 塗佈面積：耐燃性能認證
TT360-F304 耐燃三級 400g/m²，分二～三道塗裝。（上述請視桶身標示為準）
- 乾燥時間：表面乾燥約 30～60 分鐘。
（通風條件、漆膜厚度、環境溫濕度及其他因素均可能影響乾燥速率）
- 塗裝間隔：最少 2 小時。
- 施工環境：溫度 10℃～35℃，相對濕度 75% 以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，若需要稀釋，可添加 10% 純水或自來水；稀釋後可調整操作手感，無法藉此增加坪數。
- 適用底漆：不需底漆可直接施工。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗。
- 保存期限：未開封 2 年（正常情況下），開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 使用前必須充分攪拌。
 2. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 3. 若新木材有吐油之慮，請上一道封底漆，以免油質滲透。
 4. 針對舊有塗層，務必先以砂紙（#100-180）仔細砂磨後，再上白色防火塗層，否則會產生層間剝離、塗層脫落現象。
 5. 防火效果與塗膜厚度成正比，需依標準施做 2～5 道（視桶身標示而定）。
 6. 施工安全請參閱水性塗料注意事項，更詳細資訊請參閱官網。