德寶水性面塗用透明噴漆

Waterborne Outdoor Finishes

□產品編號：

TT360-00 透明	TT360-03 黑色	TT360-05 白色	TT360-60 松木	TT360-08 胡桃	TT360-10 黑檀	TT360-11 櫟木	TT360-12 深胡桃	TT360-13 柚木

■用　　途：適用於原木建築的外牆、木造屋頂、木窗門框、木圍籬、木甲板、木棧道、木遮陽棚或室內外木製設施。

■特　　性：
✧綠建材標章水性護木漆，符合環保需求，色澤經久不變，具撥水性。
✧新一代紫外線吸收劑，穩定均勻的分佈在整個塗膜，加強塗膜抗紫外效果，有效抵抗陽光侵蝕。
✧所有色調均使用特殊透明金屬氧化物顏料、透明度佳、不易變色。
✧通過 CNS 15931 有害重金屬試驗，兒童公園木製遊具塗裝用漆首選。
✧通過 CNS 11607 耐濕性、耐冷熱反覆性、耐候性試驗。
✧通過 CNS 10757 耐鹼性、耐酸性、耐鹽水性試驗。
✧通過 ASTM G154 耐紫外線照射試驗(1200 小時)。
✧通過 CNS 8886　鹽水噴霧試驗。
✧不含甲醛、八大重金屬。
✧符合 ASTM D92-12a 試驗 >95℃ 無閃火，確認為水性塗料。

■固體成份：36±3%
■塗佈面積：6～8 坪／加侖(指刷塗一道，該數據僅供參考，材質及塗裝方法不同會有差異)。
■乾燥時間：指觸 1 小時、堅結 2 小時。(溫度 25℃、濕度 75%以下)
■塗裝間隔：最少 3 小時（25℃）。
■施工環境：溫度 10℃～35℃，相對濕度 75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
■稀釋劑量：不稀釋直接使用，若需要稀釋，可添加 10%。(純水或自來水)
■塗裝方法：噴塗或刷塗。(刷塗效果最佳)
■保存期限：保存在陰涼處，避免陽光直接照射，正常情況下，至少二年，如未使用完，請蓋緊上蓋避免結皮，盡速使用。

■注意事項：
1. 施工前須將塗料攪拌均勻。
2. 施工前木材表面需保持乾燥、無灰塵、汙漬，再進行塗裝。
3. 木材濕度，不可超過 18%以上的含水率。
4. 戶外木地板、木棧道不宜厚塗。
5. 建議塗裝次數，新木材 3 道，保養 1~2 道。
6. 南方松防腐處理以外之木種，請先行測試後再施工。
7. 若木材上有不明舊塗膜，請去除清潔乾淨後再施工。
8. 本產品應放置陰涼處，並遠離火源，使用時請戴上適合的防護用具。
9. 請勿搭配水、油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
10. 建議使用著色型護木漆、耐候效果更佳，透明色適用於保養、調色或作為最上層漆膜使用。
11. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。
12. DIY 使用前，應預先考量木材之適用性、如為保養工程，可能因舊漆系統、塗層條件不一、原材已劣化.....等狀況，而造成塗裝失敗，可先諮詢技術服務。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。2025.01 更新　V1.0　2011.07