

## 德寶優麗不變黃透明面漆 (4:1) N 型

PU Top Coat NN-TYPE

產品編號：PU4007(亮光)、PU4007-24(75%平光)、PU4007-26(100%消光)

使用比例：4：1

- 成分：合成樹脂與壓克力樹脂混合、添加劑及不變黃型聚異氰酸酯所構成的二液型 (4:1) 不變黃優麗亮光面漆、平光面漆。
- 用途：建築外牆、木器、金屬表面的傢俱、室內裝潢、手工藝品、樂器、運動器具等製品的透明面漆。
- 特性：
  - ◇ 乾燥迅速、密著性佳，耐黃變性優良。
  - ◇ 漆膜堅韌硬度高，耐磨性、抗刮性極佳。
  - ◇ 耐熱性、耐水性極佳。
  - ◇ 作業性容易，厚塗不易起泡。
  - ◇ 高固成分、塗膜表面高光澤度(PU4007)。
  - ◇ 塗膜表面平光(PU4007-24、PU4007-26)。
- 固體成分：40% ± 3%(亮光)、32% ± 3%(平光、消光)
- 塗佈面積：8-12.5m<sup>2</sup>/公升/壹道 (理論塗佈參考，材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 30 分、堅結 4 小時。(溫度 25°C、濕度 75%狀況下)
- 塗裝間隔：最少 4 小時。
- 施工環境：溫度 10°C ~ 35°C，相對濕度 75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 可用時間：混合後 4 小時以內 (溫度 25°C、濕度 75%狀況下)。
- 稀釋劑量：50% (請使用德寶 PU 優麗香蕉水 PT4001)；A 劑：B 劑：溶劑=4：1：2。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。硬化劑開封混合後需盡速使用，無法再度保存。
- 施工事項：
  - ◇ 外牆施工說明：
    1. 塗裝前先將外牆表面雜質、油污、青苔等以高壓清洗機清洗乾淨後，保持乾燥、乾淨後再進行施工。
    2. 瓷磚溝縫，若有凹洞或裂縫、鬆動處等，請先填補孔洞，並待施工面乾燥。
    3. 若瓷磚壁用水清洗過或遇雨，應待乾燥後(約 2-3 天後)。
    4. 被塗物如果含水率過高，或含鹼性過重，會影響其附著效果，必須等其完全乾燥，水分值低於 12%時始可施工。
    5. 需避免雨天施工或遇雨、沖水等情況而破壞漆膜(成膜後七天漆膜才會熟成、物性才會完全展現)。
    6. 參照注意事項塗裝 2-3 道即可。
  - ◇ 木材表面施工說明：
    1. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
    2. 木材含水率過高，會影響其附著效果，必須等其完全乾燥，建議低於 18%時始可施工。

3. 參照注意事項塗裝 2-3 道即可。

◇ 注意事項：

1. 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。
2. 調配時請使用規定的德寶 PU 優麗香蕉水 PT4001 稀釋。
3. 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在 4 小時內使用完畢。
4. 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生硬化。
5. 施工面填補避免採用矽力康、填縫膠等作填縫，以免黃變，且須於透明材施工後才填補。
6. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。